

**WYCIĄG 830101**  
**0,35mm**

**WYCIĄG:** Kauczuk chloroprenowy (CR)  
**DOSTĘPNE KOLORY:** czarny  
**WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:** Gładkie

Parametry fizyczne wyciągu	JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	<b>120±130</b>	PN-EN ISO 2286-1
Grubość	mm	<b>0,35±0,05</b>	PN-EN ISO 2286-3

Długość nawoju 24-25mb.

Parametry fizyczne mieszanki gumowej	JM	Wartość	Metodyka badań
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	<b>≥9</b>	PN-ISO 37:1998
Wydłużenie względne	%	<b>≥500</b>	PN-ISO 37:1998
Plastyczność	DEFO	<b>600±200</b>	PN-66/C-04287
Starzenie w powietrzu w podwyższonej temperaturze	% %	<b>ΔTS= ±20</b> <b>ΔEB= ±20</b>	PN-82/C-04216

**PRZEZNACZENIE:**

Lamówka do skafandrów z pianki chloroprenowej, uszczelnienia do odzieży wodoodpornej

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

-40°C do 120°C

**ODPORNY NA:**

- UV
- Ozon

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wodoszczelność

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail [zapytanie@lubawa.com.pl](mailto:zapytanie@lubawa.com.pl)

