

**WYCIĄG 830101
0,4mm**

WYCIĄG:	Kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Czarny
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Mołot

Parametry fizyczne wyciągu	JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	120÷130	PN-EN ISO 2286-1
Grubość	mm	0,4	PN-EN ISO 2286-3

Długość nawoju 24-25mb.

Parametry fizyczne mieszanki gumowej	JM	Wartość	Metodyka badań
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	≥9	PN-ISO 37:1998
Wydłużenie względne	%	≥500	PN-ISO 37:1998
Starzenie w powietrzu w podwyższonej temperaturze	% %	ΔTS= ±20 ΔEB= ±20	PN-82/C-04216

PRZEZNACZENIE:

Lamówka o różnych szerokościach

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 120°C

ODPORNY NA:

- UV
- Ozon

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka szczelność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl