

## Tkanina NTD-1

<b>Indeks</b>	55005EURO1 -0759
<b>Nośnik</b>	Tkanina szklana 205±15 g/m <sup>2</sup> , kolor biały
<b>Powleczenie</b>	dwustronne, CR 110 g/m <sup>2</sup> , trudnopalna, niewulkanizowana 110 g/m <sup>2</sup> , trudnopalna, niewulkanizowana
<b>Dostępne kolory</b>	Czarny
<b>Przeładka</b>	Folia LDPE moletowana

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	≥ 124	PN-EN ISO 2286-1
gramatura	g/m <sup>2</sup>	425±30	PN-EN ISO 2286-2

### Warunki przechowywania

Tkaninę powleczoną niewulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +10 do +30°C. Z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny niewulkanizowane powinny być składowane w stanie nienaprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 2-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 90 dni od daty produkcji.

### Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR  
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz  
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: + 48 603 201 773  
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR  
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży  
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008  
pwichrowska@lubawa.com.pl


EXPORT MANAGER  
JOANNA PIECHOCKA


**Dział sprzedaży  
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930  
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

LUBAWA S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 +48 62 737 5777

 +48 62 737 5708

 [www.lubawa.com.pl](http://www.lubawa.com.pl)

 [info@lubawa.com.pl](mailto:info@lubawa.com.pl)

