

Tkanina NTD-2

Indeks	55005EURO2 -0759
Nośnik	Tkanina szklana, 205±15 g/m ² , kolor biały
Powleczenie	jednostronne, CR 110 g/m ² , trudnopalna, niewulkanizowana
Dostępne kolory	Czarny

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa	cm	≥ 124	PN-EN ISO 2286-1
gramatura	g/m ²	315±15	PN-EN ISO 2286-2

Warunki przechowywania

Tkaninę powleczoną niewulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +10 do +30°C. Z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny niewulkanizowane powinny być składowane w stanie nienaprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 2-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 90 dni od daty produkcji.

Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: + 48 603 201 773
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008
pwichrowska@lubawa.com.pl

EXPORT MANAGER
JOANNA PIECHOCKA

**Dział sprzedaży
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

