

TAŚMA PRZEWODZĄCA CZARNA NTU-50

Indeks	55005NTU501-0759
Nośnik	Poliester 55 g/m ²
Powleczenie	Dwustronnie, SBR, 70-90 g/m ² , wulkanizowana
Kolor	Czarny

Parametry	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
Rezystywność	Ω x cm	< 100	Procedura wewnętrzna P/LUBAWA/1
Masa powierzchniowa	g/m ²	130 ± 25	PN-EN ISO 2286-2
Grubość	mm	≤ 0,25	PN-EN ISO 2286-3

możliwość cięcia na szerokość od 20mm

Warunki przechowywania

Tkaninę powleczoną wulkanizowaną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Temperatura magazynowania powinna wynosić od -10 do +50°C. Z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego generującego ozon (np. pracując silniki elektryczne). Tkaniny powinny być składowane w stanie naprężonym, nawinięte na wałek i zabezpieczone folią stretch. Wałki mogą być piętrowane maksymalnie 4-warstwowo. Maksymalny termin przydatności wyrobu to 3 lata dni od daty produkcji.

Dział Obsługi Zamówień (7:00-15:00)

KOORDYNATOR
ANNA KOSEDA

**Dział sprzedaży tkanin i gum oraz
ratownictwa i sprzętu BHP**

Tel.: + 48 603 201 773
akoseda@lubawa.com.pl

KOORDYNATOR
PAULINA WICHROWSKA

**Dział sprzedaży
specjalistycznej**

Tel: +48 566 994 008
pwichrowska@lubawa.com.pl

EXPORT MENAGER
JOANNA PIECHOCKA

**Dział sprzedaży
eksportowej**

mobile: +48 607 140 930
jpiechocka@lubawa.com.pl

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

