

MP-125 IX

NOŚNIK:	Poliamid 85±6g/m ² biel surowa
POWLECZENIE:	Kauczuk chloroprenowy (CR)/ chlorosulfonowany polietylen (CSM)
DOSTĘPNE KOLORY:	Pomarańczowy/ srebrny
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Gramatura		g/m ²	305±30	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	≥120	PN-EN ISO 1421
	wątek		≥110	
Wydłużenie względne przy zerwaniu	osnowa wątek	%	≥40	PN-EN ISO 1421
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa wątek	daN	≥7	PN-EN ISO 4674-1 (metoda B)
Przyczepność powleczenia	osnowa wątek	daN/cm	≥2	PN-EN 2411
Wodoszczelność		100cm H ₂ O/2h	szczelna	PN-EN 1734

PRZEZNACZENIE:

Namiot, dachówka

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

- 40°C do +110°C

ODPORNY NA:

- Ozon
- Woda

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wodoszczelność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl