

**MP-140**

<b>NOŚNIK:</b>	Tkanina poliamidowa 170 g/m <sup>2</sup> – 235 dtex x2
<b>POWLECZENIE:</b>	Kauczuk chloroprenowy (CR) / kauczuk naturalny (NR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Ślasyowy/ beżowy
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	≥140	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	720±50	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wątek	daN/5cm	≥130	PN-EN ISO 1421
			≥130	
Wydłużenie względne przy zerwaniu	osnowa wątek	%	≤40	PN-EN ISO 1421
			≤40	
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa wątek	daN	≥8.0	PN-EN ISO 4674-1 (method B)
			≥8.0	
Przyczepność powleczenia	osnowa wątek	daN/5cm	≥7.5	PN-EN 2411
			≥7.5	
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03 MPa	szczelna	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29

**PRZEZNACZENIE:**

Stelaże namiotów i innych konstrukcji pneumatycznych

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

- 40°C do +100°C

**ODPORNOŚĆ:**

- dobra odporność na ozon i starzenie atmosferyczne
- dobra odporność na słabe kwasy i zasady
- średnia odporność na oleje i smary ropopochodne

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wysoka szczelność gazowa bez utraty ciśnienia w czasie
- Zachowuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, przy małych odkształceniach trwałych
- Łatwa i szybka naprawa w przypadku uszkodzenia

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail zapytanie@lubawa.com.pl

