

MP-159

NOŚNIK:	Tkanina poliamidowa 140 g/m ²
POWLECZENIE:	Hypalon (CSM)/Chloropren (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Żółty/srebrny
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	≥132	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m ²	305±30	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	Osnowa	daN/5cm	≥120	PN-EN ISO 1421
	Wątek		≥110	
Wydłużenie względne przy zerwaniu	Osnowa	%	≤40	PN-EN ISO 1421
	Wątek		≤40	
Wytrzymałość na rozdieranie	Osnowa	daN	≥7.0	PN-EN ISO 4674-1 (method B)
	Wątek		≥7.0	
Przyczepność powleczenia	Osnowa Wątek	daN/5cm	≥3.0	PN-EN 2411
			≥3.0	
Wodoszczelność		100 cm H ₂ O/2H	szczelna	PN-EN 1734

PRZEZNACZENIE:

Dachy namiotów pneumatycznych, inne przykrycia

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

- 40°C do +110°C

ODPORNY NA:

- Wysoka odporność na ozon i starzenie atmosferyczne
- Dobra odporność na słabe kwasy i zasady
- Średnia odporność na oleje i smary ropopochodne

WŁAŚCIWOŚCI:

- Lekkie pokrycie o wysokiej wodoszczelności
- Zachowuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, przy małych odkształceniach trwałych

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

