

**MP-74**

<b>NOŚNIK:</b>	Poliamid 85±6g/m <sup>2</sup> biel surowa
<b>OBKŁAD:</b>	Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Jednostronny jasnozielony
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	<b>750±50</b>	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	≥60	PN-EN ISO 1421
	wątek		≥60	
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	daN	≥3	PN-EN ISO 4674-1 (metoda B)
	wątek		≥3	
Przyczepność powleczenia	osnowa	daN/cm	≥0,5	PN-EN 2411
	wątek			
Wodoszczelność		hPa	<b>150</b>	PN-ISO 1420: 1993

**PRZEZNACZENIE:**

Odzież wodochronna, pokrowce

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

-40°C do 80°C

**ODPORNY NA:**

- UV
- Starzenie

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wodoszczelność
- Wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur (-50 °C do +70°C)

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail zapytanie@lubawa.com.pl

