

NTC-5

| | |
|---------------------------------|--|
| NOŚNIK: | Tkanina poliamidowa 375 g/m ² |
| POWLECZENIE: | Dwustronnie kauczuk chloroprenowy (CR) |
| DOSTĘPNE KOLORY: | Dwustronnie stalowy |
| WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: | Jednostronny molet |

| Parametry fizyczne | | JM | Wartość | Metodyka badań |
|---|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Szerokość użytkowa | | cm | ≥135 | PN-EN ISO 2286-1 |
| Gramatura | | g/m ² | 650±100 | PN-EN ISO 2286-2 |
| Wytrzymałość na rozrywanie | osnowa | daN/5cm | ≥400 | PN-EN ISO 1421 |
| | wątek | | ≥350 | |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | osnowa | % | ≤35 | PN-EN ISO 1421 |
| | wątek | | ≤55 | |
| Wytrzymałość na rozdieranie | osnowa | daN | ≥50 | PN-EN ISO 4674-1 (metoda B) |
| | wątek | | ≥55 | |
| Przyczepność powleczenia | osnowa | daN/5cm | ≥7.5 | PN-EN 241 1 |
| | wątek | | ≥7.5 | |
| Wodoszczelność | | 100 cm H ₂ O/2H | szczelna | PN-EN 1734 |
| Odporność na zginania w niskich temperaturach | | -40°C/1H | Brak pęknięć | PN-EN 1876-1 |

PRZEZNACZENIE:

Fartuchy podłogowe do namiotów

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

- 40°C do +100°C

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

