

S-13/ VII

NOŚNIK:	Poliamid 85±6g/m ² biel surowa
POWLECZENIE:	Kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Jednostronne zielony
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Gramatura		g/m ²	180±220	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wątek	daN/5cm	≥70 ≥70	PN-EN ISO 1421
Odporność powłoki na ścieranie po stronie o barwie zielonej- 1200 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158

PRZEZNACZENIE:

Taśma uszczelniająca do wyrobów konfekcjonowanych klejami kauczukowymi

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 120°C

ODPORNY NA:

- Słabe kwasy, zasady

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

