

S-1 XI

NOŚNIK:	Poliamid 86±5 g/m ² biel surowa
POWLECZENIE:	Kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Dwustronny szary
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	≥130	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m ²	270±20	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	≥70	PN-EN ISO 1421
	wątek		≥70	
Odporność powłoki na ścieranie po stronie o barwie szarej- 1500 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158
Odporność powłoki na ścieranie po stronie o barwie zielonej- 1000 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158
Przyczepność powleczenia	osnowa	daN/cm	≥0,9	PN-EN 2411
	wątek			
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03MPa	Szczelna	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29

PRZEZNACZENIE:

Membrany do liczników gazowych, reduktorów gazowych i lekkie konstrukcje pneumatyczne

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 120°C

ODPORNY NA:

- Działanie rozcieńczonych kwasów
- Olejów
- wody morskiej
- niskich temperatur (do - 30°C)
- odporna na starzenie
- węglowodory gazowe alifatyczne

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka szczelność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

