

**S-24/VII**

<b>NOŚNIK:</b>	Tkanina poliamidowa 170 g/m <sup>2</sup> – 235 dtex x2
<b>POWLECZENIE:</b>	Kauczuk chloroprenowy (CR)/ kauczuk butylowy (IIR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Zielony/ecru
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładka

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	<b>137±3</b>	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	<b>680±100</b>	PN-EN ISO 2286-2
Grubość		mm	<b>0,5±0,1</b>	PN-EN ISO 2286-3
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wątek	daN/5cm	<b>≥130</b> <b>≥130</b>	PN-EN ISO 1421
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa wątek	daN	<b>≥8</b> <b>≥8</b>	PN-EN ISO 4674-1 (metoda B)
Przyczepność powleczenia	osnowa wątek	daN/5cm	<b>≥3,75</b> <b>≥3,75</b>	PN-EN 2411
Odporność powłoki na ścieranie po stronie zielonej		obroty	<b>≥1200</b>	PN-67/C-94158
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03 MPa	<b>szczelna</b>	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29

**PRZEZNACZENIE:**

Zbiorniki na wodę pitną średniej wielkości

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

- 40°C do +110°C

**ODPORNY NA:**

- Ozon
- Woda

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

 tel. +48 56 699 40 11  
 +48 56 699 40 12

 mobile +48 603 202 891  
 +48 603 201 773  
 +48 607 147 990

 fax +48 56 699 40 13  
 mail zapytanie@lubawa.com.pl