

S-25/IV

NOŚNIK:	Poliamidowa 170±8 g/m ² biel surowa
POWLECZENIE:	Jednostronnie kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Jednostronnie zielony
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Gramatura		g/m ²	500±50	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	≥130	PN-EN ISO 1421
Odporność powłoki na ścieranie po stronie o barwie zielonej- 1200 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158

PRZEZNACZENIE:

Lamówka do zbiorników na wodę spożywczą

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 120°C

ODPORNY NA:

- Ozon
- Woda

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wodoszczelność
- Tkanina dopuszczona do kontaktu z żywnością

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl