

**S-30/III**

<b>NOŚNIK:</b>	Tkanina poliamidowa 170 g/m <sup>2</sup> – 235 dtex x2
<b>POWLECZENIE:</b>	Jednostronnie kauczuk chloroprenowy (CR)
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Jednostronnie szary
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	<b>≥137</b>	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	<b>610±150</b>	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wątek	daN/5cm	<b>≥140</b> <b>≥140</b>	PN-EN ISO 1421
Przyczepność powleczenia	osnowa wątek	daN/5cm	<b>≥4,5</b> <b>≥4,5</b>	PN-EN 2411
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03 MPa	<b>szczelna</b>	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29
Odporność na ścieranie po stronie gumowanej		2000 obrotów	<b>Brak uszkodzeń</b>	PN-67/C-94158
Odporność na niskie temperatury		-30°C/1H	<b>odporna</b>	PN-EN 1876-2

**PRZEZNACZENIE:**

Taśmy uszczelniające, głównie przy konfekcji gumowych wyrobów pneumatycznych

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

- 40°C do +100°C

**ODPORNY NA:**

- Dobra odporność na ozon i starzenie atmosferyczne
- Dobra odporność na słabe kwasy i zasady
- Średnia odporność na oleje i smary ropopochodne

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wysoka szczelność gazowa bez utraty ciśnienia w czasie
- Zachowuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, przy małych odkształceniach trwałych
- Łatwa i szybka naprawa w przypadku uszkodzenia

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail zapytanie@lubawa.com.pl

