

**TECHNICZNA TAŚMA SAMOPRZYLEPNA „A”**

<b>NOŚNIK:</b>	Tkanina bawełniana 120g/m <sup>2</sup> o splocie płóciennym, kolor naturalny
<b>POWLECZENIE:</b>	Jednostronnie kauczuk naturalny
<b>DOSTĘPNE KOLORY:</b>	Jednostronnie naturalny
<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:</b>	Niewulkanizowana

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość krążka		mm	<b>20±1 300</b>	Standardowo 50 mm
Gramatura*		g/m <sup>2</sup>	<b>220±270</b>	PN-EN ISO 2286-2
Zawartość masy gumowej		g/m <sup>2</sup>	<b>100±150</b>	WT-87/GZPG-351
Lepność		mm/min	<b>≤200</b>	WT-87/GZPG-351
Wytrzymałość na rozrywanie **	osnowa	daN/5cm	<b>&gt;25</b>	PN-EN ISO 1421
	wątek		<b>&gt;25</b>	

\*parametr nie będący przedmiotem odbioru, podawany w celach identyfikacji

\*\* zgodnie z Warunkami technicznymi tkaniny surowej

**PRZEZNACZENIE:**

Do jednorazowego oklejania określonych części powierzchni, owijania przewodów w celu zabezpieczenia przed :

- zamalowaniem
- zanieczyszczeniem itp.

podczas prac remontowych, lakierniczych, montażowych itp.

**ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:**

- 20°C do +50°C

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- łatwa w użyciu
  - ✓ nie wymaga nacinania
  - ✓ możliwość trwałego opisu na tkaninie bawełnianej
  - ✓ nie stwarza problemów przy zrywaniu
- nie pozostawia śladów po odklejeniu

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

Standardowo sprzedawana w krążkach po 100 mb o szerokości 50 mm lub 20 mm

Możliwość cięcia pod zamówienia na dowolne szerokości od 20mm do 1300 mm

**OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA:**

6 m-cy od daty zakupu bez utraty właściwości lepnych

**UWAGA:**

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO  
OBSŁUGI  
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11  
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891  
+48 603 201 773  
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13  
mail zapytanie@lubawa.com.pl

