

Z-02/VII

NOŚNIK:	Poliester 234±12g/m ² biel surowa
OBKŁAD:	Dwustronnie kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Dwustronnie oliwkowy
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Grubość		mm	1,1±0,15	PN-EN ISO 2286-3
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	daN/5cm	≥180	PN-EN ISO 1421
	wątek		≥180	
Przyczepność powleczenia	osnowa	daN/5cm	≥2,5	PN-EN 2411
	wątek		≥2,5	
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03MPa	Szczelna	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29

PRZEZNACZENIE:

Pokrowce, pojemniki

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-30°C do +70°C

ODPORNY NA:

- starzenie atmosferyczne
- ścieranie
- rozrywanie

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka szczelność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBŚLUGI
KLIENTA**tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl