

S-3 IV

NOŚNIK:	Poliamid 170±8g/m ² biel surowa
POWLECZENIE:	Dwustronnie kauczuk chloroprenowy (CR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Szary/zielony
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	≥132	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m ²	560÷620	PN-EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wętek	daN/5cm	≥140 ≥140	PN-EN ISO 1421
Odporność powłoki na ścieranie po obu stronach przed i po 2h moczenia w wodzie morskiej- 1500 obrotów		obroty	Brak uszkodzeń	PN-67/C-94158
Przyczepność powleczenia	osnowa wętek	daN/cm	≥0,9	PN-EN 2411
Szczelność przy nadciśnieniu		0,03MPa	Szczelna	ZN-86/MPChIL-G/Gd-29
Odporność na niskie temperatury		-30°C±2°C	Bez pęknięć	ISO 4675

PRZEZNACZENIE:

Membrany do gazomierzy, reduktory itp., lekkie konstrukcje pneumatyczne,

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

-40°C do 120°C

ODPORNY NA:

- Ścieralność

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka szczelność
- Elastyczność w szerokim zakresie temperatur

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W sprawie dokładnych informacji dotyczących konkretnych zastosowań prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

