

TU-05

NOŚNIK:	Tkanina poliestrowa 240 g/m ² – 1100 dtex
POWŁECZENIE:	Dwustronnie kauczuk nitrylowy (NBR)
DOSTĘPNE KOLORY:	Dwustronnie czarny
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Gładkie

Parametry fizyczne		JM	Wartość	Metodyka badań
Szerokość użytkowa		cm	140±5	PN-EN ISO 2286-1
Gramatura		g/m ²	2540±200	PN-EN ISO 2286-2
Grubość		mm	2,0±0,1	PN-EN ISO 2286-3
Wytrzymałość na rozrywanie	osnowa wątek	daN/5cm	≥245 ≥245	PN-EN ISO 1421
Wydłużenie względne przy zerwaniu	osnowa wątek	%	≥10 ≥10	PN-EN ISO 1421
Wytrzymałość na rozdieranie	osnowa wątek	daN	≥15.0 ≥15.0	PN-EN ISO 4674-1 (metoda B)
Przyczepność powłoczenia	osnowa wątek	daN/5cm	≥5.0 ≥5.0	PN-EN 2411
Stopień wulkanizacji (test w toluenie)		Brak rozsmarowań		Próbka 40x50 mm zanurzona 30 min w toluenie
		przyrost grubości %	≤ 15	

PRZEZNACZENIE:

Membrany, osłony i inne zabezpieczenia narażone na styczność z olejem i paliwami

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA:

- 40°C do +80°C przy długotrwałym kontakcie (przy krótkotrwałym kontakcie nawet do 100°C)- dotyczy typowych olejów przekładniowych

ODPORNY NA:

- Na działanie olejów i benzyny
- Na węglowodory alifatyczne jak propan, butan, benzyna czysta
- Na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
- Rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

Nieodporny na:

- Węglowodory aromatyczne i chlorowane
- Płyny hamulcowe na bazie glikoli

WŁAŚCIWOŚCI:
POZOSTAŁE INFORMACJE:

Na zamówienia dostępny również w wersji niewulkanizowanej.

W sprawie dokładnych informacji dotyczących stosowania w konkretnym środowisku prosimy o kontakt.

**BIURO
OBSŁUGI
KLIENTA**

tel. +48 56 699 40 11
+48 56 699 40 12

mobile +48 603 202 891
+48 603 201 773
+48 607 147 990

fax +48 56 699 40 13
mail zapytanie@lubawa.com.pl

